

# Hard GC 960

- タングステン炭化物系 重土砂摩耗用 -

## 用途

- ・ ドリルビット、タッピングツール、カッターナイフ、ディッパータイス等

## 特徴


- ・ 多量のタングステンカーバイドを分散させた溶着金属が得られますので、高硬度で衝撃の少ない激しい土砂磨耗に極めて優れた性能を示します。
- ・ スパッタの発生量が極めて少なく、ビードなじみ性が良好です。
- ・ スラグは発生しませんので、除去する手間が省けます。
- ・ シールドガスは CO<sub>2</sub> と Ar のどちらでも使用できます。

## 化学成分一例 (%)

C	Si	Mn	W
3.08	0.60	1.99	約 50%

## 溶着金属(マトリックス)硬さ一例

シールドガス	HV
CO <sub>2</sub>	750~950
Ar	750~1100



溶着金属組織一例

## お問い合わせ先

<p>東京支店 Tel 03(5653)0888 Fax 03(5634)1021 E-mail: tokyo@neis-co.com</p>	<p>名古屋工務所 Tel 0584(67)3321 Fax 0584(67)3940 E-mail: nagoya@neis-co.com</p>	<p>九州工務所 Tel 0949(29)8000 Fax 0949(29)8006 E-mail: kyusyu@neis-co.com</p>	<p>溶接エンジニアリング Tel 06(6482)6701 Fax 06(6482)6727 E-mail: yousetu-eng@neis-co.com</p>
<p>千葉工務所 Tel 0436(22)4598 Fax 0436(22)9951 E-mail: chiba@neis-co.com</p>	<p>大阪営業所 Tel 06(6488)4400 Fax 06(6488)4564 E-mail: osaka@neis-co.com</p>	<p>広島営業所 Tel 082(844)7911 Fax 082(844)7913 E-mail: hiroshima@neis-co.com</p>	<p><b>ナイス株式会社</b> 〒660-0804 尼崎市北大物町20-1 Tel 06(6488)7707 Fax 06(6488)9634 E-mail: gijyutsu@neis-co.com</p>
<p>静岡営業所 Tel 0543(65)8938 Fax 0543(66)8737 E-mail: shizuoka@neis-co.com</p>	<p>倉敷工務所 Tel 086(526)5875 Fax 086(525)2559 E-mail: kurashiki@neis-co.com</p>		
<p>URL: <a href="http://www.neis-co.com">http://www.neis-co.com</a></p>			